XJL-15 落球冲击试验机

一、仪器图片





二、仪器概述

本机主要用于对人造板及饰面人造板进行落球冲击性能的测试，以规定高度和规定质量的落球冲击试样，对试验结果的评价采用通过法。适用于人造板生产企业及质检部门。

三、适用标准

标准号	标准名称
GB/T 17657-2022	人造板及饰面人造板理化性能试验方法

四、技术参数

XJL-15 落球冲击试验机	
最大冲击能量	15J
最大冲击高度	1500mm
落球质量	320±2g
落球点中心误差	≤2mm
试件尺寸	230mm×230mm
外型尺寸	长 450mm×宽 450mm×高 2100mm

地址：承德市双滦区国际物流园区211-212号
电话：0314-4219918
邮箱：chengdewansu@163.com
ADDRESS: NO. 211-212, INTERNATIONAL LOGISTICS PARK, SHUANGLUAN DISTRICT, CHENGDE CITY
PHONE: 0314-4219918
EMAIL: chengdewansu@163.com

试样规格要求	长 L=(230±5)mm。或长 L=(300±5)mm；宽 b=（180±5）mm（宽不足 180mm 取板宽）
电气要求	电源电压：220VAC-15%~220VAC+10%，50Hz，单相三线制
气源	0.5-0.6Mpa
重量	主机净重约：55kg

五、功能特点

该机采用手动提升落球，在立柱上标有提升高度刻度线，具有防止二次冲击结构，操作简单，夹持试样快捷。